

Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy

PALL-X 95

Wodny, jednoskładnikowy lakier do parkietów o umiarkowanym i dużym natężeniu ruchu

ZAKRES STOSOWANIA:

Do umiarkowanie oraz mocno użytkowanych parkietów i podłóg drewnianych.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- ▶ Parkietów na ogrzewaniu podłogowym



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przeznaczona do uszczelnienia musi być czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń oraz odpowiednio zeszlifowana zgodnie z uznanymi zasadami techniki. Zasadniczo przed uszczelnieniem należy nałożyć podkład, aby ograniczyć przywieranie krawędzi elementów parkietu.

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Dobra odporność na środki chemiczne i dobra wytrzymałość mechaniczna
- ▶ Dobre właściwości wypełniające
- ▶ Szybkie schnięcie
- ▶ Duża odporność na ścieranie
- ▶ Odpowiada TRGS 617
- ▶ Wodorozcieńczalny środek do obróbki powierzchni, zawartość rozpuszczalników do 5%, nie zawiera N-metylopirolidonu

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	10 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Zużycie na warstwę:	ok. 100 ml/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /litr
Idealna temperatura stosowania:	między 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Możliwość szlifowania:	po ok. 2 godzinach*
Kolejne warstwy:	po ok. 2 godzinach*
Wytrzymałość końcowa:	po ok. 10 - 12 dniach*

*w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem pojemnik musi osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C) i należy nim dobrze wstrząsnąć. Następnie zawartość należy przelać do czystego wiadra PALLMANN.
2. PALL-X 95 należy nakładać równomiernie i obficie na podłoże za pomocą wałka do lakierów wodnych 11MM/ 25CM. Należy nałożyć co najmniej 2 warstwy. Zaczynać zawsze od krawędzi, nakładając najpierw poprzecznie, a następnie wzdłuż słojów. W miejscach narażonych na większe obciążenia należy nałożyć trzecią warstwę.
3. Czas schnięcia do momentu, gdy można szlifować: ok. 2 godziny.
4. Przed ostatnią warstwą konieczne jest szlifowanie pośrednie za pomocą PALLMANN POWER PAD o ziarnistości 120.
5. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ Zasadniczo nie należy nanosić więcej niż 2 warstw lakieru jednego dnia.
- ▶ Po wyschnięciu przez noc ostatniej warstwy lakieru można ostrożnie wchodzić na jej powierzchnię
- ▶ Gdy czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami jest dłuższy niż 1 dzień, konieczne jest wykonanie starannego szlifowania matującego całej powierzchni (ziarno 120)
- ▶ Ze względu na szczególne właściwości podłóg bambusowych zalecamy, aby przynajmniej ostatnią warstwę lakieru wykonać produktem dwuskładnikowym (np. PALL-X 98 GOLD).
- ▶ W przypadku lakierowania podłóg warstwowych zalecamy gruntowanie produktem PALL-X 350, a także przestrzeganie zaleceń producenta podłogi warstwowej, należy zawsze przeprowadzić próbę przyczepności.
- ▶ Świeżo polakierowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 10 - 12 dni.

- ▶ Świeżo polakierowane powierzchnie należy konserwować za pomocą środka do pielęgnacji parkietu Pallmann FINISH CARE, lecz nie wcześniej niż po upływie 10 - 12 dni od położenia ostatniej warstwy lakieru.
- ▶ Regularna konserwacja za pomocą środka do pielęgnacji parkietu PALLMANN FINISH CARE/ FINISH CARE STOP podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność. Powierzchnię wolno jest wycierać wyłącznie na lekko wilgotno (nie na mokro!). Unikać pozostawiania stojącej wody.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Zawartość rozpuszczalnika poniżej 5%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do skóry i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.