

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy

PALL-X TREND

Wodny, dwuskładnikowy lakier przeznaczony do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych

ZAKRES STOSOWANIA:

Do intensywnie eksploatowanych podłóg parkietowych w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych, w tym w obiektach przemysłowych.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- ▶ Podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne
- ▶ Bardzo dobre właściwości wypełniające
- ▶ Szybkie schnięcie i szybkie uzyskanie wytrzymałości końcowej
- ▶ Dobra rozpląwność produktu
- ▶ Bardzo dobra odporność na ścieranie
- ▶ Zgodny z normą sportową: EN-14904
- ▶ Odpowiada normie TRGS 617
- ▶ Uszczelnienie na bazie wody z utwardzaczem zawierającym izocyjanian, zawartość rozpuszczalnika poniżej 5%, nie zawiera N-metylopirolidonu
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	4,5 + 0,45 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Proporcje mieszania:	10 : 1
Zużycie na warstwę:	ca. 100 ml/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /litr
Idealna temperatura stosowania:	po między 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Żywotność mieszanki:	po ok. 3 godzinach*
Możliwość szlifowania:	po ok. 5 godzinach*
Kolejne warstwy:	po ok. 5 godzinach*
Wytrzymałość końcowa:	po ok. 8 dniach*

*w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przeznaczona do uszczelnienia musi być czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń oraz odpowiednio zeszlifowana zgodnie z uznanymi zasadami techniki. Zasadniczo przed uszczelnieniem należy nałożyć podkład, aby ograniczyć przywieranie krawędzi elementów parkietu.



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem oba pojemniki muszą mieć zalecaną temperaturę pokojową (20°C) i należy nimi dobrze wstrząsnąć.
2. Przelać składnik A do czystego wiadra PALLMANN, następnie dodać składnik B (utwardzacz) i natychmiast dokładnie wymieszać za pomocą odpowiedniego mieszadła. Alternatywnie: dokładnie wstrząsnąć składnikiem A, a następnie dodać składnik B (utwardzacz). Natychmiast po tym intensywnie wstrząsać pojemnikiem przez co najmniej 2 minuty i włożyć dołączone sitko do szyjki pojemnika.
3. PALL-X TREND należy nakładać równomiernie i obficie na podłoże za pomocą wałka do lakierów wodnych 11MM/25CM. Należy nałożyć co najmniej 2 warstwy. Zaczynać zawsze od krawędzi, nakładając najpierw poprzecznie, a następnie wzdłuż słojów. W przypadku powierzchni bardzo obciążonych zaleca się nałożenie 3 warstw.
4. **Uszczelnianie dużych powierzchni:** Aby uniknąć wyraźnych różnic w stopniu połysku, zalecamy przelanie zawartości kilku pojemników jednocześnie do jednego dużego naczynia, dokładne wymieszanie maszynowo oraz zwrócenie uwagi podczas nakładania, aby w miarę możliwości na całej powierzchni zastosować tę samą grubość warstwy. W przypadku systemów lakierniczych 2K należy upewnić się, że przygotowana ilość – zgodnie z czasem otwarcia – może zostać zużyta.
5. Czas schnięcia do momentu możliwości szlifowania: ok. 5 godzin.
6. Przed ostatnią warstwą konieczne jest szlifowanie pośrednie za pomocą PALLMANN POWER PAD o ziarnistości 120.
7. Narzędzia po użyciu należy umyć wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ Zasadniczo nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch warstw lakieru w ciągu jednego dnia
- ▶ Przy umiarkowanym obciążeniu można chodzić po powierzchni po naniesieniu ostatniej warstwy i jej przeschnięciu przez noc

- ▶ Gdy czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami jest dłuższy niż 1 dzień, konieczne jest wykonanie szlifowania całej powierzchni (ziarno 100 – 120).
- ▶ Świeżo polakierowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 8 dni.
- ▶ Świeżo polakierowane powierzchnie należy konserwować za pomocą środka do pielęgnacji parkietu Pallmann FINISH CARE/ FINISH CARE STOP, lecz nie wcześniej niż po upływie 8 dni od położenia ostatniej warstwy lakieru.
- ▶ Regularna konserwacja za pomocą środka do pielęgnacji parkietu PALLMANN FINISH CARE/ FINISH CARE STOP podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Uszczelnienie wodne środkiem sieciującym zawierającym izocyjany, zawartość rozpuszczalnika nie 5%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B: Zawiera prepolimeryzowane izocyjany. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Oba składniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwalniania do środowiska. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu. W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.