

Jednoskładnikowy olej do parkietów

MAGIC OIL 1K EASY

Bezzrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy olej do parkietu z olejami (olej lniany/alkid lniany) i woskami, schnący przez utlenianie.

OPIS PRODUKTU:

Mieszanek oleju i wosku z dodatkiem oleju (olej lniany/alkid lniany), która zapewnia powierzchnię o otwartych porach, przepuszczającą powietrze i umożliwiającą dyfuzję. Zawartość wosku w preparacie MAGIC OIL 1K EASY zapewnia efekt hydrofobowy i odporność na zabrudzenia, co zapewnia powierzchni szczególną ochronę. Nadaje powierzchni jedwabiste matowy wygląd.

ZAKRES STOSOWANIA:

Kombinacja płynnych olejów i twardego wosku przeznaczona do uszlachetniania powierzchni.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowane parkiety oraz podłogi drewniane
- ▶ Podłogi drewniane na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Uwydatnia kolor i strukturę drewna
- ▶ Odporny na środki chemiczne stosowane w gospodarstwach domowych
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z metalu
Wielkość opakowania:	1 i 3 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Zużycie na warstwę:	ok. 25 - 50 ml/m ²
Dane odnośnie użycia:	zaleca się nałożenie 1 - 3 warstw olejo-wosku
Wydajność:	ok. 20 - 40 m ² /litr
Idealna temperatura stosowania:	po między 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 1 godzinie*
Możliwość obciążania:	po ok. 4 - 7 dniach*
Możliwość zmywania:	po ok. 4 - 7 dniach*

*w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Olejowana powierzchnia musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem opakowanie musi osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C) i należy dobrze wymieszać zawartość.
2. Nałożyć równomiernie na podłoże za pomocą szpachli PALLMANN.
3. 10–30 minut po nałożeniu usunąć nadmiar za pomocą PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY.
4. Natychmiast po wygładzeniu pierwszej warstwy – w razie potrzeby – nałożyć drugą warstwę MAGIC OIL 1K EASY. Natychmiast, najpóźniej 30 minut po nałożeniu drugiej warstwy, ponownie usunąć nadmiar za pomocą PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY i wypolerować za pomocą PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY. Na powierzchni nie może pozostać nadmiar materiału.
5. Po ok. 20 minutach powierzchnię należy ponownie wypolerować za pomocą PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY, aby uzyskać jednolity wygląd powierzchni.
6. Ze względu na różne właściwości chłonności poszczególnych gatunków drewna oraz rodzajów parkietu, trzecią warstwę można nałożyć następnego dnia. Zasadniczo konieczne jest nałożenie tylu warstw oleju, ile potrzeba do nasycenia drewna.
7. Metoda wałkowa: MAGIC OIL 1K EASY należy nałożyć cienką i równomierną warstwą za pomocą WAŁKA DO NAKŁADANIA LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH 4MM/25CM. Zużycie: ok. 60–70 ml/m², w zależności od gatunku drewna. Po ok. 30 minutach usunąć nadmiar materiału za pomocą SZPACHLI PALLMANN, a następnie przetrzeć całą powierzchnię za pomocą PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY i wypolerować przy użyciu PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY.
8. Po użyciu narzędzia wyczyścić za pomocą UZIN CLEAN BOX (chusteczki czyszczące).

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Podczas kontaktu produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady, itp. należy nasączyć wodą i przechowywać / usuwać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Pył szlifierski w systemach produktów wysychających pod wpływem tlenu jest samozapalny – niebezpieczeństwo pożaru. Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył szlifierski wodą i usuwać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.

- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ W przypadku desek podłogowych z fugami i/lub desek fazowanych zalecamy zasięgnięcie porady w zakresie stosowania.
- ▶ W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (do ok. 140 ml/m²), dlatego w przypadku bruku drewnianego / parkietu układanego w przekroju czołowym drewna należy przed dalszą obróbką odczekać co najmniej 5 dni.
- ▶ Powierzchnię można obciążać najwcześniej po upływie 24 godzin po polerowaniu..
- ▶ Olejowanej powierzchni parkietu nie wolno jest przykrywać przez pierwsze 4 – 7 dni po aplikacji preparatu MAGIC OIL 1K EASY.
- ▶ Aby zapewnić długą trwałość podłogi zalecamy regularną konserwację zgodnie z instrukcją producenta preparatem PALLMANN MAGIC OIL CARE lub PFLEGE OIL oraz czyszczenie konserwujące neutralnym środkiem czyszczącym PALLMANN CLEAN. Szczegółowe informacje o cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera instrukcja pielęgnacji dla olejowanych podłóg drewnianych.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Niepalny, istnieje jednak ryzyko samozapłonu! (patrz "Ważna uwaga"). Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.