

Dwuskładnikowy olej do podłóg drewnianych z regionalnych surowców

MAGIC OIL 2K CHANGE

Bezzrozpuszczalnikowy olej do parkietu typu 2K z olejem konopnym tłoczonym na zimno i woskami, schnący przez utlenianie.

OPIS PRODUKTU:

Kombinacja oleju i wosku, która pozwala uzyskać otwartoporowatą, oddychającą i paroprzepuszczalną powierzchnię. Dzięki zawartości wosku w MAGIC OIL 2K CHANGE uzyskuje się naturalną powierzchnię odporną na działanie wody i brudu. Zastosowanie surowców odnawialnych pochodzących z regionalnych upraw redukuje emisję CO₂ o ok. 60% w porównaniu do tradycyjnych olejów do parkietów.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych i szpachlowanych podłóg drewnianych
- ▶ Podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym



DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z metalu
Wielkość opakowania:	0,91 + 0,09 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Proporcje mieszania:	10 : 1
Zużycie:	ok. 25 – 50 ml/m ²
Dane odnośnie użycia:	1 x nakładanie szpachlą 1 x nakładanie metodą kroplową
Idealna temperatura stosowania:	po między 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Żywotność mieszanki:	ok. 1 godzina*
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 30-60 minutach*
Możliwość obciążania:	po ok. 12 godzinach*
Możliwość zmywania:	po ok. 12 godzinach*

*w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne
- ▶ Podkreśla kolor i strukturę drewna
- ▶ Właściwości antypoślizgowe R10 / DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (Odporność na ślinę i pot)
- ▶ EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek Część 3: Migracja określonych pierwiastków)
- ▶ Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1 (minimalna grubość drewna 19 mm, gęstość objętościowa co najmniej 480 kg/m³ przy wilgotności drewna wynoszącej 9%)
- ▶ Redukuje emisję CO₂ o ok. 60% w porównaniu do tradycyjnych olejów do parkietów.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Oba opakowania muszą przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a ich zawartość należy dobrze wymieszać.
2. Wymieszać MAGIC OIL 2K CHANGE z komponentem utwardzacza i nanieść równomiernie na podłoże za pomocą szpachli PALLMANN.
3. Po około 30 minutach od nałożenia szpachlą usunąć nadmiar materiału za pomocą padu czyszczącego PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY.
4. Druga warstwa MAGIC OIL 2K CHANGE musi zostać naniesiona metodą kropelkową (poprzez polanie) i natychmiast wypolerowana za pomocą padów PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY oraz PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY. Na powierzchni nie może pozostać żaden nadmiar materiału.
5. Po zakończeniu pracy wyczyścić narzędzia za pomocą ściereczek czyszczących UZIN CLEAN BOX.
6. Następnego dnia należy przeprowadzić pierwszą pielęgnację (konserwację) przy użyciu nierozcieńczonego środka PALLMANN MAGIC OIL CARE (w stanie czystym).

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Niebezpieczeństwo pożaru! Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył wodą i usunąć z miejsca wykonywanych prac. Drobną pył powstający przy szlifowaniu podłóg drewnianych jest łatwo zapalny oraz istnieje ryzyko samozapłonu.

Tak jak i innych olejach w kontakcie z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasyczone produktem szmaty, pady, itp. należy nasączyć wodą i bezpiecznie usunąć.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 – 25°C i wilgotność względna powietrza 35% – 65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho, dąb wędzony lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!

- ▶ Do szpachlowania spoin należy użyć odpowiedniego SPOIWO DO PARKIETU marki PALLMANN.
- ▶ W przypadku desek podłogowych z fugami i/lub desek fazowanych zalecamy zasięgnięcie porady w zakresie stosowania.
- ▶ W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (do ok. 140 ml/m²), dlatego w przypadku bruku drewnianego/ parkietu układanego w przekroju czołowym drewna należy nanosić preparat wałkiem i przed dalszą obróbką zapewnić czas schnięcia wynoszący co najmniej 72 godziny.
- ▶ W przypadku parkietów strukturyzowanych olej nanosić / nakrapiać punktowo, a następnie od razu cienko i równomiernie rozprowadzić BEŻOWYM PADEM CZYSZCZĄCYM PALLMANN. BIAŁYM PADEM CZYSZCZĄCYM PALLMANN zebrać nadmiar preparatu lub wypolerować. Na powierzchni parkietu nie wolno pozostawić nadmiaru materiału.
- ▶ Powierzchnię można obciążać najwcześniej po upływie 12 godzin po polerowaniu.
- ▶ Olejowanej powierzchni nie wolno przykrywać przez pierwsze 12 godzin po aplikacji preparatu MAGIC OIL 2K CHANGE.
- ▶ Bieżącą konserwację i mycie można wykonywać najwcześniej po upływie 12 godzin.
- ▶ Aby zapewnić długą trwałość podłogi zalecamy regularną konserwację zgodnie z instrukcją producenta preparatem PALLMANN MAGIC OIL CARE oraz czyszczenie konserwujące neutralnym środkiem czyszczącym PALLMANN CLEAN. Szczegółowe informacje o cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera instrukcja pielęgnacji dla olejowanych podłóg drewnianych.
- ▶ Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365 „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Komponent A: Niepalny, należy jednak przestrzegać ryzyka samozapłonu (patrz "Ważne informacje"). Komponent B: niepalny. Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Działa szkodliwie na drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.