

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy olej do parkietów, biały

MAGIC OIL 2K WHITE

Bezzrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy olej do parkietu z olejami (olej lniany/alkid lniany) i woskami, schnący oksydacyjnie i sieciujący dzięki składnikowi utwardzającemu.

OPIS PRODUKTU:

Kombinacja oleju i wosku, która pozwala uzyskać otwartoporowatą, oddychającą i paroprzepuszczalną powierzchnię. Dzięki zawartości wosku uzyskuje się równomiernie matowe, aksamitne wykończenie. Podkreśla strukturę drewna, nadając jej biały kolor i doskonale wpisuje się w skandynawski styl wnętrz.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych i szpachlowanych parkietów oraz podłóg drewnianych
- ▶ Bruku drewnianego RE
- ▶ Parkietów na ogrzewaniu podłogowym



DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego + opakowanie z metalu
Wielkość opakowania:	0,8 + 0,2 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Proporcje mieszania:	4 : 1
Zużycie na warstwę:	ok. 25 - 50 ml/m ²
Idealna temperatura stosowania:	pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Żywotność mieszanki:	ok. 45 minut
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 10 - 30 minutach
Możliwość obciążania:	po ok. 24 godzinach
Możliwość zmywania:	po ok. 24 godzinach

*w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRZYGOTOWANIE:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na przygotowywanej podłodze parkietowej powierzchni próbnej o identycznej strukturze warstw (w tym z zastosowaniem oleju lub lakieru) oraz przy zachowaniu tej samej procedury roboczej itp., w celu przedstawienia jej klientowi do akceptacji pod względem odcienia barwy i wyglądu optycznego.

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne
- ▶ Podkreśla strukturę drewna białym kolorem
- ▶ Bardzo szybkie schnięcie
- ▶ Odporność na poślizg R10 / DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- ▶ EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek Część 3: Migracja niektórych pierwiastków)
- ▶ Bezrozpuszczalnikowe oleje / woski z utwardzaczem zawierającym izocyjaniowy, bezoksymowy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przeznaczona do olejowania musi być zaszpachlowana, czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń oraz wyszlifowana zgodnie z uznanymi zasadami sztuki parkieciarskiej.

Ponadto po ostatnim etapie szlifowania – bezpośrednio przed olejowaniem powierzchni – całą podłogę należy raz przetrzeć na wilgotno czystą wodą.

Dzięki temu uzyskuje się następujące kluczowe korzyści:

- ▶ Efekt ożywienia (anfeuerung) oraz wybarwienie są intensywniejsze i bardziej równomierne.
- ▶ Olej lepiej wnika w strukturę drewna.
- ▶ Powierzchnia drewna, która mogła ulec zagęszczeniu (zamknięciu) podczas szlifowania wykończeniowego, zostaje ponownie „otwarta”.
- ▶ Ślady po szlifowaniu stają się mniej widoczne.
- ▶ Wygląd powierzchni drewna jest bardziej jednorodny.
- ▶ Składniki naturalne drewna zostają wypłukane.
- ▶ Zapobiega to tzw. „wypacaniu” oleju ze szczelin (fugenschwitzen).

Instrukcja wykonawcza:

- ▶ Przetrzeć całą powierzchnię parkietu nasączoną wodą i dobrze wyżętą ściereczką bawełnianą lub mopem PALLMANN. Uwaga: miejsca, które nie zostaną zwilżone wodą, będą później wyglądać optycznie jaśniej.
- ▶ Maksymalna ilość wody: 30 g/m²!
- ▶ Optymalna ilość wody: ok. 10 - 20 g/m².
- ▶ Po całkowitym wyschnięciu powierzchni (ok. 30 - 60 minut) można przystąpić do aplikacji produktu MAGIC OIL 2K WHITE.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Oba opakowania muszą przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a ich zawartość należy dobrze wymieszać.
2. Produkt MAGIC OIL 2K WHITE wymieszać z komponentem utwardzacza i nanieść równomiernie na podłoże za pomocą szpachli PALLMANN.
3. Po upływie 10 - 30 minut od aplikacji szpachlą usunąć nadmiar materiału za pomocą padu PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY.
4. Bezpośrednio po padowaniu 1. warstwy – o ile to konieczne – nałożyć 2. warstwę MAGIC OIL 2K WHITE. Natychmiast, najpóźniej 30 minut po nałożeniu 2. warstwy, ponownie usunąć nadmiar za pomocą padu PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY i wypolerować padem PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY. Na powierzchni nie może pozostać żaden nadmiar materiału.
5. Po około 20 minutach powierzchnię należy wypolerować ponownie za pomocą padu PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY w celu uzyskania jednorodnego wyglądu powierzchni.
6. Ze względu na zróżnicowaną chłonność poszczególnych gatunków drewna oraz rodzajów parkietu kolejną (trzecią) warstwę można nałożyć następnego dnia. Zasadniczo wymagana jest taka liczba warstw oleju, jaka jest niezbędna do pełnego nasycenia drewna.
7. Po zakończeniu pracy wyczyścić narzędzia za pomocą ściereczek czyszczących UZIN CLEAN BOX.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Niebezpieczeństwo pożaru! Materiały tekstylne lub pady nasączone produktem mogą ulec samozapłonowi w kontakcie z powietrzem: nasączone szmatki, pady itp. należy zwilżyć wodą i przechowywać lub utylizować w szczelnie zamkniętych, ogniotrwałych pojemnikach. Pył ze szlifowania systemów schnących oksydacyjnie jest samorzutnie zapalny. Zagrożenie pożarowe! Pył ze szlifowania należy zwilżyć wodą i utylizować w szczelnie zamkniętych, ogniotrwałych pojemnikach.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepiej nakładać w temperaturze 18 - 25 °C i wilgotności względnej 35% - 65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają, a wysokie temperatury i niska wilgotność skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele egzotycznych gatunków drewna, takich jak teak, ipe lapacho, dąb wędzony lub wenge, a także drewno iglaste zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą prowadzić do znacznych opóźnień suszenia, zaburzeń zwilżania lub zmian koloru. Ze względu na różnorodność i całkowicie odmienne właściwości tych gatunków drewna, należy zawsze zapytać o ich przydatność i przeprowadzić test wstępny.
- ▶ Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy w oryginalnych pojemnikach, gdy są przechowywane w suchych warunkach. Chronić przed mrozem i nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza pojemnik nie może być szczelnie zamknięty - ryzyko pęknięcia!
- ▶ Jako wypełniacz spoin należy stosować odpowiedni PALLMANN HOLZKIT.
- ▶ W przypadku płyt, które nie są bezfugowe i/lub fazowane, zalecamy zasięgnięcie porady technicznej dotyczącej zastosowania.
- ▶ W przypadku klocków drewnianych zużycie może znacznie wzrosnąć (ok. 140 ml/m²). Z tego powodu klocki drewniane/parkiet z drewna liściastego należy zawsze nakładać wałkiem, a przed dalszą obróbką należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 72 godziny.
- ▶ W przypadku parkietów strukturalnych olej należy nakładać/nakraplać selektywnie i natychmiast rozprowadzać cienką i równomierną warstwą za pomocą PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Zebrać lub wypolerować nadmiar za pomocą PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Nadmiar materiału nie powinien pozostać na powierzchni parkietu.
- ▶ Powierzchnia nie może być obciążana przez co najmniej 24 godziny po polerowaniu.
- ▶ Olejowana powierzchnia parkietu nie może być pokrywana w ciągu pierwszych 24 godzin po nałożeniu MAGIC OIL 2K WHITE.
- ▶ Pielęgnację i czyszczenie należy przeprowadzić najwcześniej po 24 godzinach.
- ▶ Aby zapewnić długą żywotność podłogi, zalecamy regularną konserwację zgodnie z instrukcjami producenta za pomocą PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE i czyszczenie konserwacyjne za pomocą PALLMANN NEUTRAL CLEANER. Dokładne cykle czyszczenia i pielęgnacji można znaleźć w instrukcji pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych.

- ▶ Kolorowe olejowane powierzchnie parkietowe są wyjątkowe. Niewielkie nieregularności koloru są dopuszczalne i często nieuniknione.
- ▶ Oleje mają tendencję do żółknięcia pod wpływem światła (ciemne żółknięcie).
- ▶ Obowiązują i są zalecane następujące normy i broszury: DIN 18356 "Prace związane z układaniem parkietów i podłóg drewnianych" i DIN 18365 "Prace związane z wykładzinami podłogowymi".

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Komponent A: Niepalny, należy jednak przestrzegać ryzyka samozapłonu (patrz "Ważne informacje"). Komponent B: niepalny. Zawiera prepolimeryzowane izocyjany. Działa szkodliwie na drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.