

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy

PALL-X 98 2K POŁYSK

Wodny, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy przeznaczony do lakierowania bardzo intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych

OPIS PRODUKTU:

Wdony, dwuskładnikowy lakier przeznaczony do bardzo intensywnie eksploatowanych podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych, w tym w obiektach przemysłowych. Doskonałe właściwości rozlewne gwarantują łatwą aplikację oraz zapewniają efektowną i łatwą w pielęgnacji powierzchnię.

ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do lakierowania bardzo intensywnie użytkowanych podłóg parkietowych, również w obiektach przemysłowych.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- ▶ Bruku parkietowego RE
- ▶ Parkietów na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Bardzo dobra odporność na ekstremalne obciążenia mechaniczne i chemiczne
- ▶ Doskonała zdolność wypełniania
- ▶ Niezwykle szybkie schnięcie i osiągnięcie wytrzymałości końcowej
- ▶ Doskonałe właściwości rozpraszania
- ▶ Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- ▶ Zgodność z normą TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	4,5 + 0,45 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Stopień połysku:	błyszczący
Proporcje mieszania:	10 : 1
Zużycie na warstwę:	ok. 130 ml/m ²
Wydajność:	ok. 7 m ² /litr
Idealna temperatura stosowania:	między 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Żywotność mieszanki:	ok. 4 godziny*
Możliwość szlifowania:	po ok. 6-8 godzinach*
Kolejne warstwy:	po ok. 6-8 godzinach*
Wytrzymałość końcowa:	po ok. 7 dniach*

*w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE:

Krótką instrukcją dla powierzchni błyszczących:

1. Podkład: wszystkie podkłady PALL-X
2. 1 warstwa PALL-X 98 połysk (ok. 130 ml/m²)
3. Szlifowanie pośrednie PALLMANN POWER PAD K120
4. 1 x wypełnienie PALL-X GEL
5. 1 x PALL-X 98 połysk (ok. 130 ml/m²) przy użyciu WAŁKA DO NAKŁADANIA LAKIERÓW WODNYCH 14 MM/25 CM. Aby uzyskać jeszcze większy połysk i wypełnienie, konieczne jest nałożenie trzeciej warstwy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Lakierowana powierzchnia musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki. Przed naniesieniem lakieru należy zasadniczo zagruntować powierzchnię, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko sklejanie się boków elementów parkietu.



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Nałożyć podkład PALL-X.
2. Przed użyciem oba pojemniki muszą mieć zalecaną temperaturę pokojową (20°C) i należy je dobrze wstrząsnąć.
3. Wstrząsnąć składnikiem A, włożyć dołączone sitko do szyjki pojemnika i przelać do czystego wiadra PALLMANN. Następnie dodać składnik B (utwardzacz) i natychmiast dokładnie wymieszać za pomocą odpowiedniego mieszadła.
4. PALL-X 98 błyszczący należy nakładać równomiernie i obficie na podłoże za pomocą WAŁKA DO LAKIERÓW WODNYCH 14MM/25CM (130 ml/m²). Zawsze zaczynać od krawędzi, nakładając najpierw poprzecznie, a następnie wzdłuż słoju.
5. Przeprowadzić szlifowanie pośrednie za pomocą PALLMANN POWER PAD K120, a następnie 1 raz zeszpachlować PALL-X GEL.
6. Następnie nałożyć 1 warstwę ok. 130 ml/m² PALL-X 98 połysk za pomocą WAŁKA DO NAKŁADANIA LAKIERU WODNEGO 14MM/25CM.
7. Uszczelnianie dużych powierzchni: Aby uniknąć wyraźnych różnic w stopniu połysku, zalecamy przelanie kilku opakowań jednocześnie do dużego pojemnika, dokładne wymieszanie maszynowo oraz zwrócenie uwagi podczas nakładania, aby w miarę możliwości na całej powierzchni zastosować tę samą grubość warstwy. W przypadku systemów lakierniczych 2K należy upewnić się, że przygotowana ilość – zgodnie z czasem otwarcia – może zostać zużyta.
8. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ Zasadniczo nie zaleca się nakładania 2 warstw lakieru podkładowego w ciągu jednego dnia.
- ▶ Po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru dopuszcza się wejście na nią po wyschnięciu przez noc ostatniej warstwy lakieru
- ▶ Świeżo polakierowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 7 dni.

- ▶ Świeżo polakierowane powierzchnie należy konserwować za pomocą środka do pielęgnacji parkietu Pallmann FINISH CARE/ FINISH CARE STOP, lecz nie wcześniej niż po upływie 7 dni od położenia ostatniej warstwy lakieru.
- ▶ Regularna konserwacja za pomocą środka do pielęgnacji parkietu PALLMANN FINISH CARE/ FINISH CARE STOP podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Uszczelnienie wodne środkiem sieciującym zawierającym izocyjany, zawartość rozpuszczalnika nie 5%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B: Zawiera prepolimeryzowane izocyjany. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Oba składniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwalniania do środowiska. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu. W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.