

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład do parkietów, biały

PALL-X 333 COLOR WHITE

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład olejowy do barwienia podłóg parkietowych

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład do parkietów przeznaczony do wszystkich popularnych europejskich gatunków drewna parkietowego pod lakier nawierzchniowy PALL-X 96 POWER oraz dwuskładnikowe lakiery nawierzchniowe PALL-X 98 lub PALL-X ZERO 2K.

ZAKRES STOSOWANIA:

Kombinacja płynnych olejów, przeznaczona do gruntowania wszystkich popularnych europejskich gatunków drewna parkietowego pod lakiery nawierzchniowe PALL-X 96 POWER, PALL-X 98 oraz PALL-X ZERO 2K.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych i szpachlowanych podłóg parkietowych oraz drewnianych
- ▶ Bruku drewnianego RE
- ▶ Parkietów na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Podkreśla kolor i strukturę drewna
- ▶ EMICODE EC 1 / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego + opakowanie z metalu
Wielkość opakowania:	0,8 + 0,2 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Warianty kolorystyczne:	Biały
Proporcje mieszania:	4 : 1
Zużycie na warstwę:	ok. 25 – 50 ml/m ²
Idealna temperatura stosowania:	pojemędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Żywotność mieszanek:	ok. 1 godzina*
Możliwość dalszej obróbki:	zasadniczo po 24 godzinach* w przypadku wszystkich wyżej wymienionych lakierów oraz PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

*w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRZYGOTOWANIE:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na przygotowywanej podłodze parkietowej powierzchni próbnej (wzorca) o identycznej strukturze warstw (wliczając w to olej lub lakier nawierzchniowy), przy zastosowaniu tego samego przebiegu prac itp., w celu przedstawienia jej klientowi do akceptacji pod względem odcienia oraz wyglądu wizualnego.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Gruntowana powierzchnia musi być zaspachlowana, czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń oraz wyszlifowana zgodnie z uznanymi zasadami sztuki rzemieślniczej. Ponadto po ostatnim etapie szlifowania – bezpośrednio przed gruntowaniem – całą powierzchnię należy raz przetrzeć na wilgotno czystą wodą.

Dzięki temu uzyskuje się następujące kluczowe korzyści:

- ▶ Ożywienie usłojenia (tzw. efekt anfeuerung) oraz kolorystyka stają się bardziej intensywne i równomierne.
- ▶ Podkład może lepiej wnikać w podłoże.
- ▶ Powierzchnia drewna, która mogła ulec zagęszczeniu w wyniku szlifowania wykończeniowego, zostaje ponownie „otwarta”.
- ▶ Ślady po szlifowaniu stają się mniej widoczne.
- ▶ Powierzchnia drewna sprawia wrażenie bardziej jednolitej.
- ▶ Składniki naturalne drewna zostają wypłukane.
- ▶ Zapobiega to „poceniu się” szczelin (wypływaniu produktu ze szczelin).

Instrukcja wykonania:

- ▶ Przetrzeć całą powierzchnię parkietu nasączoną wodą i dobrze wyciśniętą ściereczką bawełnianą lub mopem PALLMANN.
- ▶ Uwaga: miejsca, które nie zostały zwilżone, będą później wyglądać optycznie na jaśniejsze!
- ▶ Maksymalna ilość wody: 30 g wody/m²!
- ▶ Optymalna ilość wody: ok. 10 - 20 g wody/m².
- ▶ Po całkowitym wyschnięciu powierzchni – ok. 30 - 60 minut – można przystąpić do aplikacji produktu PALL-X 333 COLOR BIAŁY.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Produkt PALL-X 333 COLOR WHITE wymieszać z komponentem utwardzacza i nanieść równomiernie na podłoże za pomocą szpachli PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL.
2. Prace należy prowadzić etapami – na obszarach nie większych niż 30 m².
3. Najpóźniej 10 minut od nałożenia szpachlą usunąć nadmiar materiału za pomocą padu PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BEŻOWY.
4. Po około 20 minutach powierzchnię należy wypolerować wtórnie za pomocą padu PALLMANN PAD CZYSZCZĄCY BIAŁY w celu uzyskania jednolitego wyglądu powierzchni.
5. Całą powierzchnię wypolerować ponownie za pomocą tradycyjnej ściereczki bawełnianej.
6. Ze względu na zróżnicowaną chłonność poszczególnych gatunków drewna oraz rodzajów parkietu konieczne może być nałożenie drugiej warstwy. Zasadniczo wymagana jest taka liczba warstw, jaka jest niezbędna do pełnego nasycenia drewna.
7. Po zakończeniu pracy wyczyścić narzędzia za pomocą ściereczek czyszczących UZIN CLEAN BOX.
8. **Dalsza obróbka (nakładanie warstwy nawierzchniowej):**
Po 24 godzinach* za pomocą PALL-X 96 POWER, PALL-X 98 lub PALL-X ZERO 2K.

*Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Niebezpieczeństwo pożaru! Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył wodą i usunąć z miejsca wykonywanych prac. Drobną pył powstający przy szlifowaniu podłóg drewnianych jest łatwo zapalny oraz istnieje ryzyko samozapłonu

Tak jak i innych olejach w kontakcie z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady, itp. należy nasączyć wodą i bezpiecznie usunąć

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho, dąb wędzony czy wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ W przypadku desek podłogowych z fugami i/lub desek fazowanych zalecamy zasięgnięcie porady w zakresie stosowania.
- ▶ W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (ok. 140 ml/m²), dlatego w przypadku bruku drewnianego / parkietu układanego w przekroju czołowym drewna należy przed dalszą obróbką zapewnić czas schnięcia wynoszący co najmniej 72 godziny.
- ▶ Bei strukturierten Parkettböden das Öl punktuell aufbringen/aufträufeln und mit dem PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE unmittelbar dünn und gleichmäßig verteilen. Mit dem PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS den Überschuss aufnehmen bzw. auspolieren. Es darf kein überschüssiges Material auf der Parkettfläche bleiben
- ▶ W przypadku dużych powierzchni, w celu uniknięcia niewielkich wahań koloru związanych z różnymi partiami produktów, zalecamy, aby zawartość wszystkich pojemników oraz koncentraty kolorów przelać najpierw do jednego pojemnika, a następnie przygotowywać potrzebne ilości częściowe poprzez wymieszanie z utwardzaczem.
- ▶ Kolorowe parkiety olejowane są unikatem. Lekkie niejednorodności koloru są dopuszczalne i często nieuniknione.
- ▶ Oleje przy mają przy braku dostępu światła tendencję do żółknięcia (żółknięcie w ciemności).

- Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365 „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Komponent A: Niepalny, należy jednak przestrzegać ryzyka samozapłonu (patrz "Ważne informacje"). Komponent B: niepalny. Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Działa szkodliwie na drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.