

Dyspersyjny grunt umożliwiający ponowne nakładanie warstw.

UZIN EASYLIFT PRIMER

Grunt tworzy powłokę filmotwórczą, która ułatwia pełne usunięcie kleju UZIN KE 66 HT z podłoży wykonanych z mas szpachlowych anhydrytowych, cementowych oraz w technologii FusionTec.

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ Grunt ponownego użycia przed układaniem wykładzin za pomocą UZIN KE 66 HT.

NADAJE SIĘ NA / DO:

- ▶ Na podłożach wyrównanych masami szpachlowymi UZIN FusionTec, cementowymi lub anhydrytowymi.
- ▶ Przed kolejnym układaniem wykładzin PVC (designerskich), PVC i CV w rolkach i płytach, a także wykładzin kauczukowych w rolkach i płytach o grubości do 4 mm za pomocą kleju UZIN KE 66.
- ▶ Odpowiednie do ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą.
- ▶ Odporność na obciążenie kółkami krzeseł zgodnie z normą DIN EN 12 529.
- ▶ Przeznaczone do intensywnego użytkowania w obszarach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN EasyLift Primer to szybko schnący, gotowy do użycia grunt przeznaczony do aplikacji po nałożeniu mas szpachlowych, a przed układaniem wykładzin za pomocą kleju UZIN KE 66 HT. Po zakończeniu montażu wykładzina może być od razu normalnie użytkowana. Zastosowanie tego dyspersyjnego gruntu pozwala, po zakończeniu okresu użytkowania wykładziny, na łatwe i bezresztkowe usunięcie nawet do 3-krotnie oraz ponowne ułożenie nowej wykładziny przy użyciu UZIN KE 66. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego.

- ▶ łatwa aplikacja
- ▶ szybki czas schnięcia
- ▶ wykładziny można usunąć niemal bezresztkowo do 3 razy
- ▶ umożliwia usunięcie wykładzin przy minimalnym wysiłku
- ▶ przygotowanie podłoża przy zmianie wykładziny ograniczone do minimum

DANE TECHNICZNE:

Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym	biały
Kolor w stanie suchym	przezroczysty
Zużycie	100 - 150 g/m ²
Czas schnięcia	ok. 1 godz.*
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu

*W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % patrz "tabela zużycia"



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być solidne, nośne, suche, bez pęknięć, czyste i wolne od substancji (brud, olej, tłuszcz), które mogą pogorszyć przyczepność. Należy sprawdzić podłoże zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz zgłosić wszelkie wątpliwości w przypadku stwierdzenia wad. Podłoże należy dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować i wyrównać masą szpachlową. W zależności od rodzaju podłoża i obszaru zastosowania należy dobrać odpowiednie grunty i masy szpachlowe z katalogu produktów UZIN. Grunt i warstwa szpachlowa muszą być zawsze dobrze wysuszone.

Należy przestrzegać kart technicznych wszystkich stosowanych produktów.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem doprowadzić opakowanie do temperatury pokojowej i dokładnie wstrząsnąć.
2. Grunt należy równomiernie i obficie nanieść na całe podłoże za pomocą wałka nylonowego UZIN. Unikać tworzenia kałuż i miejsc niedostatecznie pokrytych.
3. Narzędzia po użyciu wyczyścić wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt, przechowywany w umiarkowanie chłodnych warunkach, może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do -2°C. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć i szybko zużyć zawartość. Przed użyciem grunt należy doprowadzić do temperatury pokojowej.
- ▶ Najlepsze warunki aplikacji: temperatura 15–25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność skracają ten czas.
- ▶ UZIN EasyLift Primer należy stosować wyłącznie na odpowiednich masach szpachlowych, które muszą być całkowicie wysuszone przed aplikacją gruntu.
- ▶ Nakładanie gruntu musi być pełne, szczelne i bez braków. Należy unikać szorstkich powierzchni, aby zachować funkcjonalność UZIN EasyLift Primer.
- ▶ Produkt nadaje się wyłącznie w połączeniu z klejem UZIN KE 66 HT
- ▶ W przypadku zmiany wykładziny, jeśli zostaną zastosowane podłogi, które nie są układane z użyciem UZIN KE 66 HT, funkcjonalność UZIN EasyLift Primer przestaje być gwarantowana.
- ▶ W przypadku konieczności wykonania prac szpachlarskich obszary objęte warstwą gruntu UZIN EasyLift Primer muszą zostać całkowicie oczyszczone, a następnie należy postępować zgodnie ze standardowymi procedurami szpachlowania.
- ▶ Podczas zmiany wykładziny, w zależności od wcześniejszego użytkowania wykładziny lub szorstkości powierzchni pokrytej UZIN EasyLift Primer, na powierzchni podłoża mogą pozostać resztki kleju UZIN KE 66 HT.

- ▶ Resztki kleju można usunąć mechanicznie poprzez: ścieranie, użycie stripera z ostrzem (np. firmy WOLFF), zastosowanie maszyny jednotarczowej z czerwonym padem.
- ▶ Jeśli podczas zmiany wykładziny, usuwania resztek kleju lub naprawy podłoża warstwa gruntu UZIN EasyLift Primer zostanie uszkodzona, usunięta lub zniknie, należy uzupełnić braki gruntując je ponownie, aby przywrócić funkcjonalność produktu.
- ▶ Pod stanowiskami pracy narażonymi na obciążenie kółkami krzeseł zaleca się stosowanie akrylowych mat podkładowych.
- ▶ Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad technicznych oraz obowiązujących krajowych norm dotyczących układania parkietu i wykładzin podłogowych (np. EN, DIN, ÖNORM, SIA).
- ▶ Zalecane normy i wytyczne:
 - DIN 18 365 – Prace posadzkarskie
 - ÖNORM B 5236
 - Wytyczne TKB/FCIÖ dotyczące oceny i przygotowania podłoża pod parkiet i wykładziny podłogowe
 - Wytyczne BEB dotyczące oceny i przygotowania podłoża
 - Wytyczne ZDB (Centralnego Związku Niemieckiego Budownictwa) dotyczące „Elastycznych wykładzin podłogowych, wykładzin tekstylnych i parkietu na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych”

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKŁAD:

Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoże, podkłady i wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.