KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej uniwersalny / dyspersja mocująca

UZIN KE 50 ROLL&TACK

Bardzo niskoemisyjny klej dyspersyjny / dyspersja mocująca do wykładzin PVC, wykładzin PVC i CV oraz wykładzin tekstylnych

GŁÓWNE OBSZARY STOSOWANIA:

- Panele i płytki winylowe (LVT)
- Wykładziny PVC i CV, również ze spodem z włókniny.
- Wykładziny tekstylne z podkładem lateksowym, z włókniny lub PVC-piankowym

NADAJE SIĘ NA / DO:

- chłonne, szpachlowane podłoża
- szczelne, niechłonne podłoża
- podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 12 529
- nadaje się do wykładzin czyszczonych szamponem na mokro oraz metodą natryskową wg RAL 991 A2
- do obciążeń w budownictwie mieszkanowym i przemysłowym

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN KE 50 ROLL&TACK to mocny klej o bardzo długim czasie otwartym. Produkt może być stosowany jako klej uniwersalny lub jako dyspersja mocująca. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

- bardzo niskie zużycie
- ekstremalnie długi czas otwarty
- ergonomiczne nanoszenie wałkiem w pozycji stojącej
- idealna alternatywa dla układania wykładzin luzem

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	2 kg, 10 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym	beżowy
Kolor w stanie suchym	beżowy
Zużycie	100 - 220 g/m²
Czas odparowania	20 - 40 minut*
Czas stosowania	do 24 godzin*
Min. temp. stosowania	15°C na podłożu
Obciążanie	po 24 godzinach*
Spawanie łączeń / spoinowanie	po 24 godzinach*
Wytrzymałość końcowa	po 3 dniach*

* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% w zależnościod rodzaju wykładziny i chłonności podłoża.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EPD

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

0736

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.pl

UZIN KE 50 ROLL&TACK

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od rys, czyste oraz pozbawione substancji mogących osłabić przyczepność (np. zabrudzeń, oleju, tłuszczu). Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć. Odpowiednie grunty i masy szpachlowe można znaleźć w katalogu produktów UZIN. Podłoże należy sprawdzić zgodnie z obowiązującymi normami i w przypadku stwierdzenia usterek zgłosić zastrzeżenia.Nałożony grunt i masa szpachlowa muszą być dobrze wyschnięte przed dalszymi pracami.

Należy przestrzegać kart technicznych wszystkich stosowanych produktów.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zastosowanie jako klej

1. Materiał należy równomiernie nanieść na podłoże przy użyciu odpowiedniej zębatej szpachli. W zależności od ilości nanoszonego kleju, warunków klimatycznych w pomieszczeniu, chłonności podłoża oraz rodzaju wykładziny, należy odczekać, aż nastąpi odparowanie wody. Należy nanosić wyłącznie taką ilość kleju, jaką można wykorzystać w czasie otwartym, zapewniając dobre pokrycie klejem spodniej strony wykładziny.
2. Po upływie czasu odparowania należy ułożyć wykładzinę, dokładnie docisnąć ją na całej powierzchni oraz przewalcować. Końce i nierówne krawędzie wykładziny przed położeniem należy odgiąć, aby zapobiec powstawaniu naprężeń. Nie należy zamykać powietrza pod wykładziną. Po ułożeniu wykładziny należy odczekać około 20 minut, a następnie ponownie przewalcować powierzchnię oraz docisnąć wykładzinę w obrębie krawędzi i spoin.
3. Świeże zabrudzenia klejem można usunąć przy użyciu wody.

Zastosowanie jako dyspersja mocująca

1. Materiał należy równomiernie nanieść na podłoże przy użyciu odpowiedniego wałka, a następnie pozostawić do całkowitego odparowania i wyschnięcia (kontrola poprzez dotyk). Najlepiej sprawdzają się: wałek malarski, wałek poliamidowy 18 mm / 12 mm oraz wałek nylonowy UZIN.
2. Wykładzinę należy ułożyć w ciągu 24 godzin, następnie docisnąć ją na całej powierzchni i przewalcować. Końce oraz nierówne krawędzie wykładziny przed położeniem należy odgiąć lub rozluźnić, aby zapobiec powstawaniu naprężeń. Nie należy zamykać powietrza pod wykładziną. Po ułożeniu wykładziny należy odczekać około 20 minut, a następnie ponownie przewalcować powierzchnię oraz docisnąć wykładzinę w obrębie krawędzi i spoin.
3. Zanieczyszczenia klejem w stanie świeżym można usunąć przy użyciu wody.

* Stabilne mocowanie po 24 godzinach jest gwarantowane wyłącznie wtedy, gdy warstwa mocująca nie została zanieczyszczona kurzem ani innymi substancjami. Dlatego zaleca się ułożenie wykładziny jak najszybciej.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA:

Uzębienie	Zużycie ok.
Wałek	100 - 150 g/m²
A5	180 - 200 g/m²
A1	200 - 220 g/m²

*W temperaturze 20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% z klejem o wyrównanej temperaturze

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do –15°C. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać, aż temperatura materiału osiągnie temperaturę pomieszczenia.
- Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 18-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, wyższe temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.
- Wilgotne podłoża mogą powodować emisje wtórne oraz emisje zapachów. Dlatego w wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.
- Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach klejów może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też najlepiej usunąć stare warstwy. W każdym wypadku na stare pozostałości klejów należy nanieść grunt izolujący, a następnie na całej powierzchni wystarczająco grubą warstwę samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 3 mm).
- Wykładziny muszą być przed klejeniem odpowiednio rozwinięte, zaaklimatyzowane i dostosowane do normalnych warunków klimatycznych pomieszczenia.
- W przypadku ekstremalnego nagrzewania przez słońce, dużego obciążenia mechanicznego (wózki widłowe, paletowe itp.) lub wnikania wody z góry zaleca się stosowanie produktów alternatywnych (np. UZIN KE 66 HT lub UZIN KE 68). W razie wątpliwości należy skorzystać z doradztwa technicznego dotyczącego zastosowania.
- Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad fachu i techniki przy układaniu wykładzin podłogowych oraz obowiązujących krajowych norm (np. EN, DIN, ÖNORM, VOB, SIA). Do szczególnej uwagi zaleca się:
  - DIN 18 365 „Prace przy wykładzinach podłogowych”, ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ-Merkblatt „Ocena i przygotowanie podłoży do prac podłogowych i parkieciarskich”
  - TKB/FCIÖ-Merkblatt „Klejenie wykładzin PVC”
  - TKB/FCIÖ-Merkblatt „Klejenie wykładzin elastomerowych”

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- Nie zawiera rozpuszczalników
- EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
| 08.2026

SKŁAD:

Dyspersje polimerowe, włókno węglowe, konserwanty, wypełniacze mineralne, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Produkt zawiera włókna na bazie syntetycznych mikropartykuł polimerowych (SPM). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Rozlany materiał z uszkodzonych pojemników niezwłocznie zebrać i ponownie użyć lub właściwie zutylizować. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Produkt zawiera syntetyczne mikropartykuły polimerowe (SPM). Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl