

Klej uniwersalny / dyspersja mocująca

UZIN KE 50 ROLL&TACK

Bardzo niskoemisyjny klej dyspersyjny / dyspersja mocująca do wykładzin PVC, wykładzin PVC i CV oraz wykładzin tekstylnych

GŁÓWNE OBSZARY STOSOWANIA:

- ▶ Panele i płytki winylowe (LVT)
- ▶ Wykładziny PVC i CV, również ze spodem z włókny.
- ▶ Wykładziny tekstylne z podkładem lateksowym, z włókny lub PVC-piankowym

NADAJE SIĘ NA / DO:

- ▶ chłonne, szpachlowane podłoża
- ▶ szczelne, niechłonne podłoża
- ▶ podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- ▶ pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 12 529
- ▶ nadaje się do wykładzin czyszczonych szamponem na mokro oraz metodą natryskową wg RAL 991 A2
- ▶ do obciążeń w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN KE 50 ROLL&TACK to mocny klej o bardzo długim czasie otwartym. Produkt może być stosowany jako klej uniwersalny lub jako dyspersja mocująca. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.


- ▶ bardzo niskie zużycie
- ▶ ekstremalnie długi czas otwarty
- ▶ ergonomiczne nanoszenie wałkiem w pozycji stojącej
- ▶ idealna alternatywa dla układania wykładzin luzem



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	2 kg, 10 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym	beżowy
Kolor w stanie suchym	beżowy
Zużycie	100 - 220 g/m ²
Czas odparowania	20 - 40 minut*
Czas stosowania	do 24 godzin*
Min. temp. stosowania	15°C na podłożu
Obciążanie	po 24 godzinach*
Spawanie łączeń / spoinowanie	po 24 godzinach*
Wytrzymałość końcowa	po 3 dniach*

* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% w zależności od rodzaju wykładziny i chłonności podłoża.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od rys, czyste oraz pozbawione substancji mogących osłabić przyczepność (np. zabrudzeń, oleju, tłuszczu). Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć. Odpowiednie grunty i masy szpachlowe można znaleźć w katalogu produktów UZIN. Podłoże należy sprawdzić zgodnie z obowiązującymi normami i w przypadku stwierdzenia usterek zgłosić zastrzeżenia. Nałożony grunt i masa szpachlowa muszą być dobrze wyschnięte przed dalszymi pracami.

Należy przestrzegać kart technicznych wszystkich stosowanych produktów.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zastosowanie jako klej

1. Materiał należy równomiernie nanieść na podłoże przy użyciu odpowiedniej zębatej szpachli. W zależności od ilości nanoszonego kleju, warunków klimatycznych w pomieszczeniu, chłonności podłoża oraz rodzaju wykładziny, należy odczekać, aż nastąpi odparowanie wody. Należy nanosić wyłącznie taką ilość kleju, jaką można wykorzystać w czasie otwartym, zapewniając dobre pokrycie klejem spodniej strony wykładziny.
2. Po upływie czasu odparowania należy ułożyć wykładzinę, dokładnie docisnąć ją na całej powierzchni oraz przewalcować. Końce i nierówne krawędzie wykładziny przed położeniem należy odgiąć, aby zapobiec powstawaniu naprężeń. Nie należy zamykać powietrza pod wykładziną. Po ułożeniu wykładziny należy odczekać około 20 minut, a następnie ponownie przewalcować powierzchnię oraz docisnąć wykładzinę w obrębie krawędzi i spoin.
3. Świeże zabrudzenia klejem można usunąć przy użyciu wody.

Zastosowanie jako dyspersja mocująca

1. Materiał należy równomiernie nanieść na podłoże przy użyciu odpowiedniej wałka, a następnie pozostawić do całkowitego odparowania i wyschnięcia (kontrola poprzez dotyk). Najlepiej sprawdzają się: wałek malarski, wałek poliamidowy 18 mm / 12 mm oraz wałek nylonowy UZIN.
2. Wykładzinę należy ułożyć w ciągu 24 godzin, następnie docisnąć ją na całej powierzchni i przewalcować. Końce oraz nierówne krawędzie wykładziny przed położeniem należy odgiąć lub rozluźnić, aby zapobiec powstawaniu naprężeń. Nie należy zamykać powietrza pod wykładziną. Po ułożeniu wykładziny należy odczekać około 20 minut, a następnie ponownie przewalcować powierzchnię oraz docisnąć wykładzinę w obrębie krawędzi i spoin.
3. Zanieczyszczenia klejem w stanie świeżym można usunąć przy użyciu wody.

* Stabilne mocowanie po 24 godzinach jest gwarantowane wyłącznie wtedy, gdy warstwa mocująca nie została zanieczyszczona kurzem ani innymi substancjami. Dlatego zaleca się ułożenie wykładziny jak najszybciej.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA:

Uzębienie	Zużycie ok.
Rolka	100 - 150 g/m ²
A5	180 - 200 g/m ²
A1	200 - 220 g/m ²

*W temperaturze 20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% z klejem o wyrównanej temperaturze

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do -15°C. Rozpoczęcie opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać, aż temperatura materiału osiągnie temperaturę pomieszczenia.
- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 18-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, wyższe temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.
- ▶ Wilgotne podłoża mogą powodować emisję wtórne oraz emisję zapachów. Dlatego w wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.
- ▶ Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach klejów może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też najlepiej usunąć stare warstwy. W każdym wypadku na stare pozostałości klejów należy nanieść grunt izolujący, a następnie na całej powierzchni wystarczająco grubą warstwę samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 3 mm).
- ▶ Wykładziny muszą być przed klejeniem odpowiednio rozwinięte, zaaklimatyzowane i dostosowane do normalnych warunków klimatycznych pomieszczenia.
- ▶ W przypadku ekstremalnego nagrzewania przez słońce, dużego obciążenia mechanicznego (wózki widłowe, paletowe itp.) lub wnikania wody z góry zaleca się stosowanie produktów alternatywnych (np. UZIN KE 66 HT lub UZIN KE 68). W razie wątpliwości należy skorzystać z doradztwa technicznego dotyczącego zastosowania.
- ▶ Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad fachu i techniki przy układaniu wykładzin podłogowych oraz obowiązujących krajowych norm (np. EN, DIN, ÖNORM, VOB, SIA). Do szczególnej uwagi zaleca się:
 - DIN 18 365 „Prace przy wykładzinach podłogowych”, ÖNORM B 5236
 - TKB/FCIÖ-Merkblatt „Ocena i przygotowanie podłoży do prac podłogowych i parkieciarskich”
 - TKB/FCIÖ-Merkblatt „Klejenie wykładzin PVC”
 - TKB/FCIÖ-Merkblatt „Klejenie wykładzin elastomerowych”

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKŁAD:

Dyspersje polimerowe, włókno węglowe, konserwanty, wypełniacze mineralne, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Produkt zawiera włókna na bazie syntetycznych mikropartykuł polimerowych (SPM). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Rozlany materiał z uszkodzonych pojemników niezwłocznie zebrać i ponownie użyć lub właściwie zutylizować. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Produkt zawiera syntetyczne mikropartykuły polimerowe (SPM). Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.