

Gotowy do użycia zestaw na bazie dyspersji

U 3000 ZESTAW

Zestaw produktów do mocowania podłóg winylowych

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ do mocowania podłóg winylowych (LVT) o stabilnych wymiarach

NADAJE SIĘ NA / DO:

- ▶ równe, gładkie, szpachlowane podłoża
- ▶ pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 12 529
- ▶ pod normalne obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- ▶ komponent systemu szybkiego budownictwa

Wskazówka praktyczna:

UZIN U 3000 RollFix można stosować do wszystkich wykładzin o stabilnych wymiarach zgodnych ze specyfikacją EN 649. Zakłada się właściwe i fachowe ułożenie, użytkowanie i stosowanie się do uwag zamieszczonych w niniejszej karcie technicznej produktu. Nie jest w związku z powyższym konieczna tzw. „pozytywna lista” dopuszczonych do stosowania wykładzin typu Design.



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN U 3000 RollFix to szybkoschnący, dyspersyjny środek gruntujący. Preparat wiąże kurz i zapewnia doskonałą przyczepność na wszystkich masach szpachlowych UZIN przed układaniem paneli i płytek winylowych (LVT) przy użyciu dyspersji antypoślizgowej UZIN U 3000 RollFix. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

- ▶ łatwe nanoszenie
- ▶ długi czas otwarty (2 godziny)
- ▶ natychmiastowa przyczepność



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	karton
Wielkość opakowania	16 kg
Kolor w stanie mokrym	jasnoniebieski
Kolor w stanie suchym	jasnoniebieski
Zużycie	ok. 130 g/m ²
Temperatura stosowania	18 - 23 °C
Czas odparowania	do 120 minut*
Czas odparowania	15 minut*
Możliwość wchodzenia	natychmiast
Narzędzia do aplikacji	wałek do aplikacji
Lagerung	12 miesięcy

* W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 %, w zależności od rodzaju okładziny i chłonności podłoża.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz).

Powierzchnia powinna być możliwie gładka i wykazywać tylko niewielką chłonność. Stare, mocno trzymające się wykładziny użytkowe itp. dokładnie oczyścić z pozostałości preparatów do woskowania i konserwacji za pomocą środka Uzin Basic Cleaner, a następnie intensywnie umyć czystą wodą. Na podłoża niechłonne lub wrażliwe na działanie wilgoci (np. jastrychy asfaltowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy magnezjowe lub stare podłoża) należy nanieść warstwę masy szpachlowej o grubości co najmniej 2 mm. Podłoża chłonne i/lub nierówne muszą być gruntowane i szpachlowane. Odpowiednie środki gruntujące oraz masy szpachlowe można wybrać z oferty produktów UZIN. Odspojone fragmenty oraz pył trzeba dokładnie odkurzyć. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy a w razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia. Naniesiony środek gruntujący oraz masę szpachlową pozostawić do wyschnięcia. Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach technicznych użytych produktów.

Jastrychy cementowe oraz anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Czynność tę powinna wykonać albo firma układająca jastrych w ramach dodatkowo płatnej obróbki powykonawczej lub firma układająca podłogę jako płatną usługę dodatkową

URZĄDZENIE DO APLIKACJI:

wałek do aplikacji

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Opakowania przed zastosowaniem doprowadzić do temperatury pomieszczenia. a następnie mocno wstrząsnąć. Materiał, równomiernie nanieść na masę szpachlową przy pomocy długości wałka i pozostawić do odparowania. Dyspersję należy nanosić tylko na taką powierzchnię jaką można pokryć wykładziną podczas czasu otwartego wynoszącego
2. Ułożyć wykładzinę i najpóźniej w ciągu kolejnych 30 minut dokładnie przewalcować, a elementy pionowe (ściany, filary, ościeżnice itp.) dodatkowo docisnąć poprzez rozcieranie korkiem dociskowym.
3. W przypadku konieczności wykonania napraw UZIN U 3000 RollFix można nanosić zarówno na podłoże, jak również na spód wykładziny. Po podeschnięciu ułożyć wykładzinę i dobrze docisnąć.
4. Pozostałości usuwać na świeżo za pomocą letniej wody. Z wielu powierzchni przyschnięta dyspersja da się usunąć poprzez zdrapywanie. Alternatywnie można użyć chusteczek UZIN Clean-Box.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do -6°C . Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać, aż temperatura materiału osiągnie temperaturę pomieszczenia.
- Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura $18-25^{\circ}\text{C}$, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 75%. Niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, wyższe temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.
- Wilgotne podłoża mogą powodować emisję wtórne oraz emisję zapachów. Dlatego w wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.
- Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach klejów może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też najlepiej usunąć stare warstwy. W każdym wypadku na stare pozostałości klejów należy nanieść grunt izolujący, a następnie na całej powierzchni wystarczająco grubą warstwę samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 2 mm).
- W wypadku wykładzin z PCV należy uszczelnić spoiny. Uszczelnianie spoin sznurem do spawania wykładzin można przeprowadzić najwcześniej po 24 godzinach, a najlepiej dopiero po 2 – 3 dniach. W wypadku wykładzin z CV zaleca się zamknięcie spoin w technologii spawania na zimno.
- Należy unikać dłuższego oddziaływania wilgoci na przyczepione preparatem wykładziny tekstylne. Przemoczone miejsca należy obciążyć aż do wyschnięcia, a wcześniej ewentualnie zebrać nadmiar wilgoci.
- W konstrukcjach podłóg podwójnych należy uważać, żeby materiał nie dostał się do spoin. Stosować się do zaleceń producenta, w szczególności odnośnie sposobu użytkowania i wielkości powierzchni.
- UZIN Universalifixierung nie zapobiega zmianom wymiarów wykładziny.
- W celu usunięcia wykładziny oderwać ją w rogach i powoli ściągać w kierunku środka pomieszczenia. Pozostałości wykładziny i pianki zmieść przez 20 – 30 minut ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń i preparatem RZ Grundreiniger (po rozcieńczeniu w proporcji do 1:10), a następnie zgarnąć za pomocą gładkiego skrobaka. Kilka razy szorować na mokro szczotką, a następnie wytrzeć powierzchnię. Ewentualnie przejechać powierzchnię szlifierką jednotarczową z założonym zielonym padem, a pozostałości zebrać odkurzaczem z funkcją zbierania płynów. Czynność powtórzyć kilkakrotnie względnie ponownie umyć wodą. W wypadku wykorzystania starej wykładziny należy następnie przeprowadzić konserwację za pomocą odpowiednich środków.
- W wypadku podłoży o grubych porach zmycie preparatu UZIN Universalifixierung będzie trudne i połączone z dużym nakładem pracy. W szczególności dotyczy to spoin cementowych pomiędzy płytkami kamiennymi i ceramicznymi. Im większe jest zużycie preparatu, tym większy jest potem nakład pracy związany ze zmywaniem i usuwaniem preparatu UZIN Unifix.

- ▶ Wykładziny z PCV o dużej zawartości zmiękczaczy mogą ze względu na migrację zmiękczaczy negatywnie wpływać na możliwość rozpuszczania preparatu wodą. Po usunięciu zamocowanych wykładzin nie można zasadniczo wykluczyć, że na powierzchni znajdujących się pod spodem wykładzin użytkowych nie będą występowały zmiany lub odbarwienia.
- ▶ Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, SIA, itp.). Obowiązujące lub zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:
- ▶ DIN 18 365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”, ÖNORM B 5236

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKŁAD:

Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.