

Dwuskładnikowy mostek szepny

PALL-X 350

Dwuskładnikowy mostek szepny na bazie dyspersji wodnej

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy, poliuretanowy mostek szepny zapewniający prawidłową przyczepność do lakierowanych oraz olejowanych powierzchni podłóg drewnianych bez konieczności matowania międzywarstwowego

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Olejowanych oraz lakierowanych parkietów i podłóg drewnianych
- ▶ Parkietów na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Szybkie schnięcie
- ▶ Bardzo mocna przyczepność do różnorodnych rodzaj podłóg
- ▶ Odpowiada rozporządzeniu TRGS 617
- ▶ GISCODE W3/DD+

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 + 0,25 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Proporcje mieszania:	3 : 1
Zużycie na warstwę:	ok. 20 - 35 ml/ m ² (1 x wałek) ok. 10 ml/m ² (2 x szpachla) ml/m ²
Wydajność:	ok. 30 - 50 m ² /litr (wałek) ok. 100 m ² /litr (szpachla)
Idealna temperatura stosowania:	pomiędzy 18 - 25 °C oraz wilgotności względnej powietrza 35 - 65%
Żywotność mieszanki:	ok. 1 godzinie*
Kolejne warstwy:	po ok. 1 godzinie* najpóźniej po ok. 4 godzinach*

*w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE:

Przed nałożeniem produktu PALL-X 350 należy dokładnie oczyścić powierzchnię. Ze względu na dużą różnorodność podłoży należy wykonać niewielką próbkę w celu sprawdzenia przyczepności i właściwości rozpraszania. W szczególnych przypadkach lub w razie wątpliwości dotyczących podłoża należy zasięgnąć porady technicznej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń. W przypadku już użytkowanych parkietów wielowarstwowych olejowanych lub uszczelnionych promieniowaniem UV, podłóg drewnianych uszczelnionych lub olejowanych oraz wszystkich podłóg pokrytych warstwą pielęgnacyjną należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie. W szczególnych przypadkach lub w razie wątpliwości dotyczących podłoża należy zasięgnąć porady technicznej.

Uwaga: środki pielęgnacyjne mogą działać jak środki antyadhezyjne!

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem oba pojemniki muszą mieć zalecaną temperaturę pokojową (20°C) i należy nimi dobrze wstrząsnąć.
2. Składnik A należy dokładnie wymieszać ze składnikiem B w proporcji 3:1. Następnie pozostawić mieszaninę na 5 minut.
3. PALL-X 350 należy nakładać równomiernie i pod naciskiem za pomocą wałka do lakierów rozpuszczalnikowych 4 mm/25 cm. Zużycie: ok. 20–35 ml/m². Należy zadbać o to, aby cała powierzchnia podłoża była równomiernie pokryta i nie pozostawały na niej nadmiarowe ilości produktu. Alternatywnie można nałożyć PALL-X 350 dwukrotnie za pomocą SZPACHLI PALLMANN. Zużycie: ok. 10 ml/m² na warstwę.
4. Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: ok. 1 godziny, jednak nie później niż w ciągu maks. 4 godzin.
5. Zabezpieczoną powierzchnię można następnie pomalować produktami PALL-X 96 ORIGINAL, PALL-X 96 POWER, PALL-X 96 ZERO, PALL-X 98, PALL-X PURE, PALL-X SPORT lub PALL-X ZERO 2K zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Wałki należy wyrzucić po użyciu. Szpachlę po użyciu należy umyć wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ W przypadku podłóg olejowanych lub z mocną strukturą, zużycie na warstwę może bardzo wzrosnąć (ok. 30 - 50 ml/m²).
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Uszczelnienie wodne środkiem sieciującym zawierającym izocyjany, zawartość rozpuszczalnika nie 15%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B: Zawiera prepolimeryzowane izocyjany. Działa szkodliwie

przez drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Oba składniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwalniania do środowiska. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu. W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.